


Desso&Ex

Předběžná specifikace dle EN 1307

| | | | |
|---|------------------|------------------------------|--|
| Způsob výroby | ISO 2424 | Všiváný 1/10 “ | |
| Vzhled | ISO 2424 | Střížený | |
| Způsob barvení | | Potisk | |
| Šíře | cm | 400 | |
| Primární podklad | ISO 2424 | Polyester-polyamidová plst | |
| Sekundární podklad | ISO 2424 | Tkaný polypropylen | |
| Složení vlákna | ISO 2424 | BCF Polyamide 6 | |
| Celková výška | ISO 1765 | mm | 7.0 |
| Výška vlasu | ISO 1766 | mm | 4.8 |
| Celková hmotnost | ISO 8543 | g/m ² | 1840 |
| Celková hmotnost vlasu | ISO 2424 | g/m ² | 885 |
| Hmotnost vlasů nad povrchem | ISO 8543 | g/m ² | 615 |
| Hustota vlasu | ISO 8543 | g/cm ³ | 0.128 |
| Počet vpichů | ISO 1763 | /dm ² | 1975 |
| Vnitřní napětí | ISO 6356 | kV | ≤ 2,0 |
| Vertikální odpor | ISO 10965 | Ohm | - |
| Horizontální odpor | ISO 10965 | Ohm | - |
| Zátěžová třída | EN 1307 | 33 Komerční vysoká zátěž | |
| Třída pohodlí | EN 1307 | LC 3 | |
| Útlum kročejového hluku ΔL _w | ISO 10140 | dB | 27 |
| Zvuková pohltivost | ISO 354 | Freq. Hz | 125 250 500 1000 2000 4000 |
| | | α _s | 0.01 0.03 0.04 0.21 0.47 0.58 |
| Snížení hluku | ISO 354 | α _w | 0.15 |
| Termální odpor | ISO 8302 | m ² .K/W | 0.084 |
| Hořlavost | EN 13501-1 | Cfl - s1 (testován nalepený) | |
| Prodis - GUT | www.pro-dis.info | CD6A9D5D | |



Desso výrobky musí být instalovány v souladu s instrukcemi Desso pro instalaci a v souladu s uznávanými standardy. Efektivní, pravidelné čištění a údržba jsou důležité pro udržení požadovaného vzhledu. Výrobky Desso by měly být používány pouze jako podlahová krytina.
 Poznámka: Desso si rezervuje právo upravovat tuto specifikaci bez předchozího upozornění. K získání nejnovějších verzí technických listů, navštivte stránku www.desso.com

EN-20180510