

### charakteristiky produktu

FORMAT	Domestic Elegance	
Šířka	190	mm
Délka	1200	mm
Počet lamel v krabici	8	
m <sup>2</sup> v krabici	1,824	m <sup>2</sup>
Drážky	0V / 4V	
Tloušťka	7	mm
Pero a drážka	Uniclic	

### TOVARNÍ ZÁRUKA

	METODA	PARAMETRY	HODNOTY Pergo	
Třída použití	EN 13329		Třída	21-22-23/31-32
CE	EN 14041	Oznámený subjekt	NB0766 EPH Dresden	DOP: PL 0501
Záruka		obytných prostorech	viz záruka	20 let
		komerčních prostorech	viz záruka	5 let

### Všeobecné údaje (podle EN 13329)

	METODA	PARAMETRY	POZADAVKY NOREM	HODNOTY Pergo		
Odolnost proti opotřebení	EN 13329		≥ 4000 cyklů	≥ 4000	cyklů	
Třída opotřebení	EN 13329		AC4	AC4		
Odolnost proti nárazu	EN 13329	malý míč	≥ 12N	≥ 12N		
		velký míč	≥ 750mm	≥ 750mm		
Odolnost proti poškrábání	EN 438-2, 25		Náboj ≥ 3N	Náboj	≥ 5N	
Vliv kolečkové židle	ISO 4918 (+podložce)		25000 cyklů	Beze změn		
Tloušťka	ISO 24336	po 24h ponoření při teplotě 20 °C	≤ 18%	≤ 12%		
zamykání síla	ISO 24334	Fs0,2 dlouhá strana	≥ 1 kN/m	≥ 1	kN/m	
		Fmax dlouhá strana		≥ 1	kN/m	
		Fs0,2 krátké straně	≥ 2 kN/m	≥ 2	kN/m	
		Fmax krátké straně		≥ 2	kN/m	
Vliv nábytkové nožičky	EN 424		žádné viditelné poškození, při testování	Žádné viditelné poškození		
Odlupčivost povrchu	EN 13329	N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,25	≥ 1,50		
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1		Odolnost vůči bodovému zatížení ≤ 0,05 mm	Žádná viditelná změna		
Odolnost proti skvrnám	EN 438	Skupina 1, 2	Třída 5	Třída	5	
		Skupina 3	Třída 4	Třída	4	
Celkový vzhled	EN 13329	Výškové rozdíly	≤ 0,15 mm	≤ 0,10 mm		
		Mezery ve spárách	≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm		
		Podélné prohýbání	Konkávní	≤ 0,50%	≤ 0,50%	
			Konvexní	≤ 1,00%	≤ 1,00%	
		Příčné prohýbání	Konkávní	≤ 0,15%	≤ 0,15%	
Konvexní	≤ 0,20%	≤ 0,20%				
Rozměrové změny materiálu po změnách relativní vlhkosti	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm		
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm		
Světelná stálost	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	šedá reference	Třída ≥ 4	Třída	4	



### JINÁ TECHNICKÁ DATA

	METODA	PARAMETRY	POZADAVKY NOREM	HODNOTY Pergo
Útlum kročejového hluku	ISO 712/2	Na podložce Pergo		ΔLw ≈ 20 dB (V závislosti na použité podložce)
Hořící cigareta	EN 438-2,30		Třída 4	Třída 5
hustota	EN 323			≈ 900 kg/m <sup>3</sup>

### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

	METODA	PARAMETRY	POZADAVKY NOREM	HODNOTY Pergo
Emise formaldehydu	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01
Antistatické vlastnosti	EN 1815		≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
Reakce na oheň	EN 13501-1	Třída		Cfl-s1
Odolnost proti teple	EN 12996:2001	m <sup>2</sup> K/W	Tloušťka 7 mm	0,051 m <sup>2</sup> K/W
Podlahové vytápění		Na podložce Pergo	Viz speciální pokyny	Podlahové vytápění
Odolnost proti uklouznutí	EN 13893	μ	μ ≥ 0,30	DS: μ ≥ 0,30

### CERTIFIKATY

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A+
Nordic ecolabel	30290001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Singapore Greenlabel	035-098-1422
Eco Bau	Sensation: Base
EU Ecolabel	SE/035/001
EPD	

