

LinoWall xf² (2mm)

Technický list

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty
Typ výrobku	ISO 24011 (EN 548)	Linoleum schválené pro aplikaci na stěny
Charakteristika	Norma	Tarkett hodnoty
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	2900 g/m ²
Povrchová úprava		xf ² ™
Metoda pokládky		Lepené
Vlastnosti dle CE značení	Norma	Tarkett hodnoty
Prohlášení o vlastnostech	EN 15102	0200 0045 DoP 2013 07
Reakce na oheň	EN 13501-1	B-s2,d0
Optická hustota zplodin požáru	ISO 5659-2 (evaluation according to EN 45545-2 annex C)	CITg (4min) =0,06 a CITg (8min)=0,09 zkouška s ozářením 50KW/m ² bez pilotního plamene.
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)
Tepelná vodivost (W/(m•K))	EN ISO 10456	0.11
Technické vlastnosti	Norma	Tarkett hodnoty
Odolnost proti nárazům	EN 259-2	Odolnost proti nárazům - žádné viditelné praskliny ani trhliny
Chemická odolnost	ISO 26987 - EN 423	Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům, běžným rozpouštědlům a louhům.
Stálobarevnost vůči světlu	ISO 105-B02	≥ 6
Požadavek na zkoušku zápachu emisní třídy M1	EN ISO 16000-28 i.A, VDI 4302	Splňuje požadavek
Omyvatelnost, leštitelnost, kartáčovatelnost	EN 12956 / EN 233	Extra omyvatelné
Stanovení antibakteriální aktivity	ISO 22196	Přirozené antibakteriální (směs bakterií - Ecoli a MRSA)
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	Norma	Tarkett hodnoty
Recyklovatelnost		Recyklovatelný
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Rozměry a vzory		
Role		Role 2 x ≤16m
Počet dostupných dekorů		10



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (09/12/2022). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.