

# TAPIFLEX STAIRS

## Technický list

	Norma	Tapiflex Stairs (glue-down)	Tapiflex Stairs (self-adhesive)
<b>Klasifikace</b>			
Typ výrobku	EN ISO 11638	Polyvinylchloridové podlahové krytiny s vrstvou z pěnového materiálu	
Komerční použití	ISO 10874	34 velmi vysoká zátěž	
Průmyslové použití	ISO 10874	42 střední zátěž	43 vysoká zátěž
<b>Charakteristika</b>			
Celková tloušťka	ISO 24346	3,30 mm	
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340	0,85 mm	
Celková hmotnost	ISO 23997	3250 g/m <sup>2</sup>	
Povrchová úprava		Top Clean XP	
Metoda pokládky		Lepené	samolepící
<b>Vlastnosti dle CE značení</b>			
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0120-025-DoP-2024-02	0120-069-DoP-2024-02
Reakce na oheň	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 lepený na jakýkoli podklad A2fl nebo A1fl (beton) a/nebo Bfl-s1 lepený na jakýkoli dřevěný podklad.	
Reakce na oheň na podkladu CETRIS	EN ISO 13501-1		Cfl-s1
Reakce na oheň na OSB desce	EN ISO 13501-1		Cfl-s1
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)	
Tepelný odpor	EN ISO 10456	0,040 m <sup>2</sup> •K/W	
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)	
<b>Technické vlastnosti</b>			
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	Průměrná naměřená hodnota : 0,17 mm ≤ 0.20 mm	
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.10 %	
Zvuková izolace - ΔLw	EN ISO 717/2	18 dB	
Třída kročejového hluku	NF S31-074	Třída A (≤ 65 dB)	
Protiskluznost	DIN 51130	R10	
Nohy nábytku	EN ISO 16581	Bez poškození	
Židle s pojezdovými kolečky	EN ISO 4918	Bez poškození	
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤  8  mm	
Stálobarevnost vůči světlu	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemická odolnost	EN ISO 26987	bez vlivu	
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)	
<b>Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší</b>			
Recyklovatelné		Ano - odřezky po instalaci přes ReStart® (ISO 14021)	
Celkový recyklovaný obsah		24 %	
Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		20,80 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>	
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m <sup>3</sup> )	Gold (≤ 100 μg / m <sup>3</sup> )
Emise formaldehydu	EN 717-1	E1	
<b>Rozměry a vzory</b>			
Role		Role 1 x 23m	
Počet dostupných dekorů		15	5

- Samolepící : reakce na oheň Bfl-s1 na obou podkladech a celkové emise VOC Platinum (≤ 10 μg/m<sup>3</sup>)
- Lepené : reakce na oheň Bfl-s1 na betonovém podkladu a Cfl-s1 na dřevotřískovém podkladu. Celkové emise VOC Gold (≤ 100 μg/m<sup>3</sup>)



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (25/10/2024). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.